

# STORICAL AFFRESCO

---

STORICAL AFFRESCO è una pittura minerale biocompatibile composta da solo grassello di Calce ottenuto per cottura di calcari puri in forni verticali a temperature inferiori ai 900°C, lungamente stagionato, totalmente idratato e classificato con la sigla CL 90-S PL conforme alla norma UNI EN 459-1. Utilizzata al naturale o colorata nella massa con pigmenti inorganici resistenti alla luce per l'esecuzione di tinteggiature, velature o scialbature.

- Ecologica
- Disinfettante
- Restauro
- Traspirante
- Resistente
- Versatile
- Riciclabile
- Salubre
- Antibatterico
- Anticondensa
- Antimuffa
- Elevata Adesione
- Leggero
- Reversibile
- Facile
- Bioedilizia
- Resistente all'inquinamento
- CL90



---

## Caratteristiche

STORICAL AFFRESCO è composto da solo grassello di Calce CL 90-S PL lungamente stagionato e totalmente idratato. Tale composizione rende la finitura ecologica, biocompatibile e reversibile. L'assenza dei composti organici volatili (VOC) garantisce la purezza mentre la totale mancanza di prodotti di derivazione petrolchimica garantisce la compatibilità nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente eliminando la sindrome da edificio malato. La natura totalmente minerale di STORICAL AFFRESCO, unito a un pH fortemente basico, lo rendono un ottimo presidio naturale contro la proliferazione batterica e la formazione di muffe superficiali evitando la formazione di dannose condense, regolando l'umidità ambientale ed il tenore di anidride carbonica degli ambienti. Disponibile bianco, nelle tinte di mazzetta I COLORI di TCS o al campione. Il naturale candore della calce ed i colori ottenuti con pigmenti inorganici concorrono a ricreare atmosfere ariose e luminose delle antiche coloriture alla calce

---

## Campi d'impiego

STORICAL AFFRESCO è specifico per la realizzazione di tinteggiature, velature e scialbature nel settore del nuovo costruito, del recupero del patrimonio esistente e nel restauro. Può essere applicato su diversi tipi di supporto verticali e orizzontali, interni ed esterni, sia nuovi che esistenti quali: intonaci rustici di qualsiasi tipo e natura (base calce e/cemento) rasati preventivamente con i prodotti della Linea Rasanti TCS.

## Applicazione

Nel caso di superfici assorbenti, pulite e coese l'applicazione della pittura minerale STORICAL AFFRESCO può avvenire direttamente senza fondi regolatori. Diversamente, per supporti poco coesi, molto assorbenti o particolarmente disomogenei si consiglia il trattamento delle superfici con KAPPASIL FONDO diluito con acqua fino al 50%. Tale trattamento permette di omogeneizzare l'assorbimento della superficie e migliorare la coesione del supporto.

STORICAL AFFRESCO, previa diluizione con acqua, può essere applicato a pennello, airless e rullo a pelo corto lana mohair direttamente sulle superfici da tinteggiare. La prima mano va diluita solo con acqua in ragione di 7,5 l per latta, ad essiccazione completa della prima mano, procedere con la stesura della seconda mano di prodotto diluito con circa 4-5 l di acqua per latta. In base all'effetto isolante ed estetico desiderato è possibile applicare una terza mano diluita come la seconda mano. Il prodotto deve essere miscelato con frustino vorticale a basso numero di giri. Nel caso in cui STORICAL AFFRESCO venga posato su superfici esterne particolarmente esposte, si consiglia l'applicazione di un protettivo idrorepellente tipo TI 10 o TI 10 PLUS della Linea Protettivi TCS.

---

## Finiture

Nel caso in cui il STORICAL AFFRESCO venga posato su superfici esterne particolarmente esposte, si consiglia l'applicazione di un protettivo idrorepellente tipo TI 10 o TI 10 PLUS della Linea Protettivi TCS.

## Dati Tecnici

TIPO DI PRODOTTO: Pittura di finitura a Calce Aerea CL90-S PL UNI EN 459-1 per interni ed esterni

DATI TECNICI		
Proprietà	U.m.	Valore
pH dell'impasto	pH	> 12.5
Densità	kg/m <sup>3</sup>	media 1300
Viscosità	cps	9000 a 20°C
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo EN 1015-19	Sd	0.055m
Valore limite CE 2010 di VOC (cat.A/a) 30 g/l:	g/l	max VOC 10
Essiccazione	h	al tatto 8-10 h completa 24 h
Reazione al fuoco EN 13501-1	Classe	A1
Diluizione con acqua	l	prima mano 7.5 l per latta seconda/terza mano 4-5 l per latta
Compatibilità	-	non compatibile con altri prodotti
Resa	m <sup>2</sup> /l	4 circa a due mani su supporto nuovo finito al civile
Applicazione	-	pennello o airless
Colori	-	disponibile nei colori di mazzetta I COLORI di TCS, bianco o al campione

STOCCAGGIO E CONFEZIONI	
Confezioni	Secchio da 15 l
Pallet	36 secchi. 720 kg
Conservazione	senza scadenza conservato nelle confezioni originali non aperte in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo
Temperatura di applicazione	da +5°C a +32°C
Classificazione Reach	Vedere SDS

## Voci di capitolato

Esecuzione di tinteggiatura/velatura con STORICAL AFFRESCO pittura minerale biocompatibile, su superfici al rustico o rasate al civile con la Linea Rasanti TCS e non, interne ed esterne, data in opera a due o tre mani, rispondente ai seguenti parametri di controllo: pH dell'impasto > 12,5, valore limite CE 2010 di VOC 30 g/l (cat.A/a): contenuto max VOC 20 g/l, coefficiente di diffusione del vapore acqueo: Sd 0,055 m, densità: 1300 kg/m<sup>3</sup> circa e viscosità a 20°C 9000 cps, reazione al fuoco (EN 13501-1): Classe A1.

STORICAL AFFRESCO è colorato nella massa con pigmenti inorganici naturali, ed è costituito da una miscela di farine carbonatiche pure e selezionate e grassello di Calce CL 90-S PL lungamente stagionato conforme alla norma UNI EN 459-1 ottenuto per cottura in forni verticali di calcari puri a temperature inferiori ai 900°C, lungamente stagionato e totalmente idratato, a bassissimo contenuto di VOC, ecologico, traspirante, anticondensa, insensibile all'attacco di batteri e muffe, non elettrostatico, reversibile e non soggetto a stacchi e ritiri.

STORICAL AFFRESCO è disponibile nei colori di mazzetta I COLORI di TCS, bianco o al campione.

---

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda Tecnica e di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- Tenui sfumature della tinta sono da ritenersi tipiche data la composizione naturale del medesimo, nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.
- Supplementi di prodotto dello stesso colore potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute alla natura dello stesso.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito [www.tcs-srl.it](http://www.tcs-srl.it).